Produktinformation
Cera Tec

PI 69/10/30/2026



Beschreibung
Mikrokeramik-Festschmierstoffsuspension auf Basis hexagonalen Bornitrids (BN) in ausgewählten Grundölen. Die laminare, graphitähnliche Struktur reduziert Reibung sowie Verschleiß und verhindert den direkten Metall-Metall-Kontakt. Die Teilchengröße < 0,5 µm garantiert höchste Filtergängigkeit und Schutz vor Absetzen der Festschmierstoffteilchen. Mischbar mit allen handelsüblichen Motor- und Getriebeölen.

Eigenschaften
- höchste thermische Stabilität
- Turbo- und Kat-getestet
- erhöht die Laufruhe
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- lange Motorlebensdauer
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- senkt Reibungsverluste im Motor
- schützt den Motor durch Notlaufeigenschaften
- reduziert den Verschleiß bei Kaltstart und während des Betriebs
- extrem druckbeständig
- chemisch inert
- filtergängig bei Feinstfiltern
- geeignet für Dieselpartikelfilter

Technische Daten

Basis	BN Mikrokeramik
Farbe/Aussehen	beige
Teilchengröße	Mehrheit < 0,5 µm
Temperaturstabilität der Keramikteilchen	bis +1200 °C
Dichte bei 20 °C	0,893 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 20 °C	~250 mPas DIN 51398
Flammpunkt	>100 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-20 °C DIN ISO 3016
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet
Für Benzin- und Dieselmotoren, Schaltgetriebe, Pumpen und Verdichter. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen. Für den Einsatz mit Nasskupplungen nicht geeignet!

Hinweis
Für den Einsatz mit Nasskupplungen nicht geeignet!

Anwendung
300 ml ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Langzeitwirkung bis 50.000 km. Vor Gebrauch gut schütteln!

Erhältliche Gebinde

300 ml Flasche Alu	3721 AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT-RU

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com